

Leitfaden für Neuanstrich mit transparenter oder mit deckender Öl-Lasur/Farbe



Tjæralin transparente Öl-Lasur



Tjæralin deckende Öl-Lasur/Farbe

Beachten Sie, dass eine gute Vorbereitung die halbe Arbeit ist!

Denken Sie an eine baldige Behandlung des neuen Holzes um das Vergrauen zu verhindern. Ebenso verhindert eine zeitnahe Behandlung, dass sich auf dem neuen Holz Pilze und Algen bilden können.

Ausgenommen ist lediglich imprägniertes bzw. druckimprägniertes Holz, das gewöhnlich einige Monate (max. 6 Monate) stehen kann. Imprägniertes Holz wird wie neues Holz gehandhabt, das durch die Imprägnierung lediglich ein größeres Zeitfenster für die Erstbehandlung zur Verfügung hat.

Die **patentierte Zusammensetzung** ermöglicht es, dass Tjæralin **tiefer als gewöhnliche Lasur oder deckender Lasur bzw. Farbe** in das Holz **eindringt**. Tjæralin ersetzt die Stoffe, die aus dem lebendigen Holz verschwunden sind, bindet sich in der äußeren Schicht des Holzes und bildet eine sehr gute Grundlage für die weiteren wetterschutznotwendigen Komponenten und Pigmenten.

BAUBÜRO SÜD der Akost GmbH

75443 Ötisheim, Brentanoweg 4/1

Tel.: 07041 8184714 Mobil: 0174 6651904, e-Mail: info@bau-dein-schwedenhaus.de

www.bau-dein-schwedenhaus.de

Wegen der guten Durchdringungseigenschaften **ist Tjæralin eine Grundierung (Imprägnierung), Öl-Lasur, deckende Öl-Lasur/Farbe in ein und demselben Produkt.** Damit sparen Sie den Imprägnierungsanstrich, Arbeit und Material im Vergleich zu den meisten anderen Behandlungssystemen.

Für Tjæralin gibt es viele gute Gründe:

- Der hohe Gehalt an schützenden Trockensubstanzkomponenten
- Grundierung, Öl-Lasur und deckende Öl-Lasur/Farbe in ein und demselben Produkt
- wird in großer Farbauswahl geliefert
- ist mit allen Arten von Lasuren, Decklasuren und Farben überstreichbar
- beinhaltet effektive Pilzkiller

1. Holzreinigung



Material, das mehr als 3 Wochen ungeschützt (also ohne Imprägnierung) der freien Bewitterung ausgesetzt war, sollte mit Tjæralin Husvask, in der Dosierung 1:10, zur besseren Haftung und vorsorglichen Pilzbehandlung gebürstet und gewaschen werden.

TJÆRALIN Holzreinigung Husvask ist speziell für die Reinigung von Holzfassaden zur effektiven Entfernung von Staub, Pilze und andere Verunreinigungen, entwickelt worden.

Imprägniertes Holz wird als neues Holz angesehen und bedarf, prinzipiell gesehen, keiner Reinigung. Ein besonderes Augenmerk sollte man aber auf die Imprägnierung selbst haben. Sollten Ausblühungen des Imprägnierungsmittels auf der Holzoberfläche zu sehen sein, dann wird empfohlen auch die imprägnierte Fassade vor dem ersten Anstrich von den Ausblühungen gründlich mit Husvask zu befreien. Gehobeltes Holz sollte vor dem Auftrag des 1. Anstriches angeschliffen

werden.

Da in Deutschland kaum unbehandeltes Holz im Außenbereich verarbeitet wird, haben wir das Produkt Tjaeralin Husvask nicht im Standardprogramm, können dies aber jederzeit mit einer Lieferzeit von 14 Tagen liefern.

BAUBÜRO SÜD der Akost GmbH

75443 Ötisheim, Brentanoweg 4/1

Tel.: 07041 8184714 Mobil: 0174 6651904, e-Mail: info@bau-dein-schwedenhaus.de

www.bau-dein-schwedenhaus.de

2. Erster Anstrich

Frisches Holz „durstet“ nach den natürlichen und schützenden Stoffen die in Tjæralin enthalten sind. Der erste Anstrich übernimmt die Funktion einer Grundierung sowie die eines ersten, tief in das Holz eindringenden und farbgebenden Lasur bzw. Decklasur Farbanstriches.

Der zweite Anstrich gibt dem Holz eine glanzvolle und haltbare Oberfläche, die meistens an Farbe erinnert. Dennoch ist die Holzstruktur, je nach Bestellnummer, sichtbar.



Seien Sie großzügig mit dem Auftrag von Tjæralin, nicht trocken ausstreichen. Denken Sie daran, von oben bis unten, vor allem beim 1. Anstrich, alles gründlich zu sättigen. Verwenden Sie richtig gutes Malerwerkzeug. Wir empfehlen Pinsel von Tjæralin.



Lassen Sie den ersten Anstrich richtig trocknen (Handtrocken) drücken Sie mit der Hand auf die Oberfläche und wenn diese nicht abfärbt, können Sie den nächsten Anstrich aufbringen.

Tjæralin kann von -15 ° C bis +40 ° C eingesetzt und gelagert werden!

Mit Tjæralin kann gestrichen werden solange die Oberfläche trocken und frei von Eis und Reif ist. Da heiße Sonneneinstrahlung und zu hohe Temperaturen zur Blasenbildung auf dem frischen Anstrich führen können, sollte es vermieden werden an sehr heißen Sommertagen zu streichen.

BAUBÜRO SÜD der Akost GmbH

75443 Ötisheim, Brentanoweg 4/1

Tel.: 07041 8184714 Mobil: 0174 6651904, e-Mail: info@bau-dein-schwedenhaus.de

www.bau-dein-schwedenhaus.de